

Inpakken van wasfiguren in klei

De Nepalese methode



Super fijne klei vermengd met koemest over wasfiguur druppelen en laten drogen.



Inpakken van de klei in gele klei gemengd met kaf van rijst



Drying the clay moulds in the sunlight
(It takes 1 week to 12 weeks to dry)

Kleimallen laten drogen in de zon 1 tot 12 weken



Baking the Clay moulds in the oven

Bakken van de kleimallen in de oven, waarbij de was wordt uitgesmolten.



Brons smelten in de smeltoven



Gebakken mallen uit de oven halen.



Pouring the molten metal inside the baked moulds

Brons gieten in de gebakken mallen



Pouring the molten metal inside the baked moulds

Brons gieten in de gebakken mallen



Breaking open the clay moulds

Openbreken van de kleimodellen



Breaking open the clay moulds

Openbreken van de kleimodellen



Vijlen en sicileren van de medicijnpot





Highly polishing the chiseled images

Polijsten van medicijnpot



Final cast image of MEDICINE POT

De medicijnpot

Metal Casting Technology for Traditional Metal Arts and Crafts of Nepal

<https://www.youtube.com/watch?v=FRSRCY2LzAU>